



MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® LATEX là nhũ tương cải tiến từ hợp chất polymer Styrene - Butadiene với công thức chuyên dụng, dùng để trộn với xi măng hoặc vữa xi măng cát nhằm cải thiện chất lượng của vữa.

* ARISSEAL® LATEX cải thiện cường độ liên kết và độ bám dính của vữa. Sau khi đóng rắn, hỗn hợp vữa bền vững ngay cả trong môi trường kiềm, có khả năng chống nước, hóa chất nhẹ và ảnh hưởng của thời tiết.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* Cải thiện khả năng chống nước và chất lượng của vữa dùng cho thi công trong nhà và ngoài trời.

* Cải thiện cường độ liên kết và độ bám dính của vữa và keo dán gạch.

* Tạo lớp kết dính cao cho vữa cán nền và vữa trát tường trên bê tông, tấm panel và màng chống thấm.

* Sản phẩm được kết hợp với vữa xi măng cát để tạo lớp phủ hoàn thiện, đồng thời cải thiện cường độ và độ bền của lớp vữa trát và vữa sửa chữa mỏng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng : Chất lỏng màu trắng sữa
Tỷ trọng : 1,02 g/cm³
pH : 8-9
Đóng gói : Can nhựa 10 lít và 25 lít
Tỷ lệ trộn : Tham khảo hướng dẫn trộn

ARISSEAL® LATEX

PHỤ GIA CHỐNG THẤM & TĂNG CƯỜNG KẾT DÍNH

QUY CÁCH: CAN 10L VÀ 25L – HSD: 12 THÁNG

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

* Bề mặt phải sạch, chắc chắn, không có bụi và tạp chất. Tất cả dầu mỡ, sơn hoặc bất kỳ chất nào ảnh hưởng đến độ bám dính của sản phẩm phải được loại bỏ.

* Hợp chất tháo khuôn và chất bảo dưỡng trên bề mặt bê tông, nếu không phù hợp với lớp hoàn thiện sau này, phải được loại bỏ bằng bàn chải sắt, dụng cụ đục hoặc dụng cụ phù hợp khác.

* Đối với các bề mặt bong, rỗ tổ ong hoặc xốp như tường gạch nhẹ, tấm bê tông đúc sẵn..., cần làm ẩm bề mặt bằng nước sạch nhưng không để đọng nước trước khi quét lớp hồ dầu, cán nền hoặc trát tường.

Tỷ lệ trộn

Với hỗn hợp kết dính:

* Tỷ lệ trộn là 1 lít ARISSEAL® LATEX + 1 lít nước + 4 kg xi măng.

* Trộn đều các thành phần cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và không còn vón cục.

Với vữa trát, sửa chữa:

* Tỷ lệ trộn phần A là xi măng : cát = 1 : 3.

* Tỷ lệ trộn phần B là ARISSEAL® LATEX: nước = 1 : 1.

* Đổ hỗn hợp phần A vào phần B và trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo, đồng nhất.

Thi công

* Lớp kết dính được sử dụng làm tác nhân kết nối, giúp tăng độ bám dính giữa lớp vữa trát, vữa sửa chữa hoặc vữa cán nền với bề mặt bê tông hoặc tường. Dùng cọ hoặc ru lô quét đều hỗn hợp kết dính lên bề mặt đã được chuẩn bị trước khi tiến hành trát hoặc cán vữa.

* Hỗn hợp vữa trát, sửa chữa gồm ARISSEAL® LATEX, nước, xi măng và cát, giúp cải thiện độ liên kết, độ bám dính và chất lượng của vữa. Thi công lớp vữa trát hoặc vữa cán nền lên bề mặt đã được chuẩn bị ngay khi lớp hỗn hợp kết dính còn ướt; không chờ lớp kết dính khô. Mỗi lớp vữa không nên dày quá 20 mm trong một lần trát; lớp tiếp theo chỉ được thi công sau khi lớp trước đã khô hoàn toàn.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đóng rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- * Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.
- * Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.
- * Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.
- * Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.
- * Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- * Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.
- * Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.
- * ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

-  **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
-  **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
-  **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978
-  **Email:** info@arisseal.com.vn
-  **Website:** www.arisseal.com.vn

