



MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® TILEBOND FIX là sản phẩm keo dán gạch cao cấp gốc xi măng một thành phần, thích hợp để dán gạch trên sàn và tường, sử dụng cho cả khu vực trong nhà và ngoài trời.

* Khi ARISSEAL® TILEBOND FIX được trộn với ARISSEAL® LATEX hoặc ARISSEAL® LATEX.ITE (phụ gia Latex cho vữa), các đặc tính của keo sau khi đóng rắn sẽ được tăng cường về độ bám dính, khả năng kháng nước, tính lưu biến và khả năng kiểm soát độ co ngót.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* ARISSEAL® TILEBOND FIX thích hợp để dán gạch gốm sứ, gạch đỏ đất nung, gạch ceramic và các loại gạch tương tự trên bề mặt tường và sàn, áp dụng cho khu vực trong nhà và ngoài trời.

Hạn chế:

* Không sử dụng ARISSEAL® TILEBOND FIX để dán gạch trên các bức tường chịu uốn hoặc rung động mạnh, như ván ép và vách thạch cao mỏng; đồng thời không sử dụng sản phẩm để dán gạch trên bề mặt kim loại hoặc bề mặt đá nhạy cảm với độ ẩm.

ARISSEAL® TILEBOND FIX

KEO DÁN GẠCH BĂM DÍNH CAO (C1)

QUY CÁCH: BAO 25KG – HSD: 12 THÁNG

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM

- * Sản phẩm được phối trộn và đóng gói sẵn; chỉ cần trộn với nước là có thể sử dụng ngay.
- * Dễ thi công và cho phép điều chỉnh thời gian dán gạch.
- * Có khả năng chống trượt khi thi công trên bề mặt tường đứng.
- * Thích hợp cho cả khu vực trong nhà và ngoài trời.
- * Phù hợp để dán gạch ceramic, đá granite tự nhiên và đá granite nhân tạo.
- * Sản phẩm không chứa chất độc hại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT(No.)	Tên chỉ tiêu (Properties)	Đơn vị (Units)	YCKT loại C1 (Spec. of Type C1)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Thành phần kết dính	Xi măng Portland, cát silica chọn lọc và các phụ gia.			
2	Màu hỗn hợp	Xám và trắng.			
3	Tỷ lệ nước trộn (Water mixing ratio)	%	—	25,0	Cân kỹ thuật
4	Cường độ bám dính khi kéo ở điều kiện tiêu chuẩn (Tensile adhesion strength under standard conditions)	N/mm ²	≥ 1,0	1,1	BS EN 12004-2:2017
5	Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước (Tensile adhesion strength after water immersion)	N/mm ²	≥ 1,0	1,09	
6	Độ trượt(Slip)	mm	≤ 0,5	0,35	

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

* Bề mặt phải được làm sạch bụi xi măng, dầu mỡ và các tạp chất khác.

* Trước khi dán gạch, cần kiểm tra độ phẳng và độ chắc của bề mặt, đồng thời loại bỏ toàn bộ phần bê tông hoặc vữa lót yếu trên bề mặt.

* Trong điều kiện thời tiết nóng hoặc khi nền có hiện tượng bốc hơi nước nhanh, cần làm ẩm bề mặt bằng bình phun nước trước khi thi công dán gạch.

Tỷ lệ trộn

* Cho khoảng 5 lít nước sạch vào thùng chứa, từ từ cho một bao 25 kg ARISSEAL® TILEBOND FIX vào và khuấy đều bằng máy ở tốc độ thấp, kết hợp trộn bằng tay; tiếp tục trộn cho đến khi thu được hỗn hợp vữa đồng nhất và không còn vón cục.

* Có thể thay nước bằng ARISSEAL® LATEX hoặc ARISSEAL® LATEX.ITE (phụ gia latex cho vữa) khi thi công gạch hoặc đá có kích thước lớn, lát gạch trên nền gạch cũ và các trường hợp tương tự, nhằm tăng cường khả năng bám dính và tối ưu hiệu quả của sản phẩm.

* Thời gian sử dụng hỗn hợp sau khi trộn là 2 giờ.

Thi công

* Lựa chọn bay răng cửa có kích thước phù hợp với chiều dài và kích thước của viên gạch cần dán.

* Để đạt độ bám dính tốt, trước tiên thi công một lớp keo mỏng và ép chặt lên bề mặt bằng cạnh thẳng của bay; sau đó bổ sung lượng keo thích hợp và cán đều bằng cạnh răng cửa của bay để đạt độ dày cần thiết, trong đó kích thước răng cửa phụ thuộc vào kích thước của viên gạch.

* Đối với gạch có kích thước lớn hoặc mặt sau có gờ rãnh, cần thi công thêm một lớp keo lên mặt sau của viên gạch để bảo đảm keo được phủ đầy và kín khi dán.

* Đặt viên gạch lên lớp keo đã thi công và dùng tay ấn nhẹ để tạo liên kết tốt giữa viên gạch và lớp keo.

* Điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc nền có độ xốp lớn có thể làm giảm thời gian lưu hóa của keo; do đó, cần kiểm tra cẩn thận để bảo đảm không hình thành màng trên bề mặt lớp keo trước khi dán gạch, và nếu màng đã xuất hiện thì phải loại bỏ lớp keo đó và thi công lớp keo mới.

* Gạch phải được điều chỉnh trong vòng 15 phút sau khi dán và phải được bảo vệ khỏi mưa hoặc nắng nóng trong thời gian ít nhất 24 giờ.

* Đối với lớp keo mỏng, có thể chà ron sau 6–8 giờ; đối với lớp keo dày, nên chà ron sau 24 giờ, tùy thuộc vào khả năng hấp thụ của nền.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đông rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

* Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

* Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

* Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.

* Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.

* Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

* Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.

* Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.

* ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

 **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978

 **Email:** info@arisseal.com.vn

 **Website:** www.arisseal.com.vn

