



MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® 308 là vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng và cường độ cao, được sử dụng để làm phẳng nền bê tông trước khi thi công các lớp hoàn thiện tiếp theo như sơn epoxy, sàn gỗ hoặc sàn vinyl.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* Làm phẳng bề mặt sàn bê tông và bê tông cốt thép trước khi thi công các lớp hoàn thiện tiếp theo như sơn epoxy, trải thảm, lát sàn gỗ hoặc sàn vinyl.

* Tạo lớp cách ẩm cho sàn bê tông và bê tông cốt thép trước khi thi công các lớp hoàn thiện tiếp theo.

* Ứng dụng rộng rãi cho mặt sàn tại bệnh viện, trường học, nhà thi đấu, xưởng sản xuất và xưởng chế tạo.

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM

- * Sản phẩm đạt cường độ nhanh và có thể cho phép đi lại sau khoảng 10 giờ.
- * Sản phẩm gồm một thành phần nên dễ thi công.
- * Sản phẩm có đặc tính tự chảy tuyệt vời.
- * Sản phẩm bám dính tốt với bê tông và không co ngót.
- * Sản phẩm không chứa amoniac và có khả năng chống mài mòn.
- * Sản phẩm thân thiện với môi trường.

ARISSEAL® 308

VỮA TỰ SAN PHẪNG CƯỜNG ĐỘ CAO

QUY CÁCH: BAO 25KG – HSD: 06 THÁNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần kết dính : Xi măng Portland, cát silica chọn lọc và các phụ gia.
Màu sắc : Xám.
Đóng gói : Bao 25 kg.
Định mức cơ sở : Khoảng 1,85 kg/m² cho lớp có chiều dày 1 mm.
Tỷ trọng : 1.500 kg/m³.
Tỷ lệ nước/bột : Từ 20–25% theo khối lượng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả	Đơn vị
Cường độ chịu nén sau 28 ngày	ASTM C109:2002	> 40	MPa
Cường độ chịu uốn sau 28 ngày	–	> 6,0	MPa
Khả năng chịu mài mòn sau 28 ngày	–	3,7	g
Nhiệt độ thi công	–	5–30	°C
Thời gian thi công	–	25–35	phút
Độ chảy bằng ống Suttard	ASTM C939:1994a	> 25	cm
Thời gian cho phép đi lại nhẹ	–	8–10	giờ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

* Bề mặt phải được vệ sinh sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc các tạp chất khác có thể ảnh hưởng đến độ bám dính của sản phẩm.

* Làm ẩm bề mặt đến trạng thái bão hòa nước nhưng không để đọng nước trước khi thi công.

Tỷ lệ trộn

* Trộn ARISSEAL® 308 bằng máy trộn có gắn cánh khuấy hoặc máy trộn vữa theo tỷ lệ 1 kg vữa khô với 0,20–0,25 lít nước; lựa chọn lượng nước phù hợp, thêm từ từ thành phần bột vào lượng nước đã định lượng và trộn trong khoảng 4–5 phút cho đến khi hỗn hợp vữa đồng nhất.

Thi công

* Thi công lớp lót bằng phụ gia kết nối ARISSEAL® LATEX trộn với xi măng và nước để tạo tác nhân kết nối.

* Rót vữa lên mặt sàn hoặc nền, dùng bàn bả răng cửa để gạt đều vữa, sau đó dùng lu gai để phá bọt khí trên bề mặt; ARISSEAL® 308 sẽ lấp đầy các vị trí lỗi lõm và tự san tạo thành bề mặt phẳng, nhẵn.

* Sau khi thi công xong, sản phẩm phải được bảo dưỡng ẩm trong 2 ngày.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đông rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- * Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.
- * Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.
- * Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.
- * Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.
- * Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- * Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.
- * Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.
- * ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

-  **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
-  **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
-  **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978
-  **Email:** info@arisseal.com.vn
-  **Website:** www.arisseal.com.vn

