



MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® 309 là hợp chất làm cứng nền, sàn bê tông cốt liệu tự nhiên được trộn sẵn cho nền, sàn yêu cầu chống mài mòn, chống trơn trượt áp dụng cho trong và ngoài nhà.

* ARISSEAL® 309 là hỗn hợp gồm cát thạch anh mịn không chứa kim loại trộn với xi măng và phụ gia. Sản phẩm không bị rỉ sét trong khi sử dụng nên thích hợp với khu vực ẩm ướt thường xuyên.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* ARISSEAL® 309 thích hợp cho nền, sàn yêu cầu chịu lực, chịu va đập gây ra bởi xe nâng, xe đẩy nặng, xe kéo pallet trong các nhà kho, nhà xưởng, khu vực lắp ráp, cảng bốc dỡ hàng, ram dốc,...

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM

- * Không gây ăn mòn cốt thép, làm ố màu hoặc làm hư hỏng vì lý do ăn mòn.
- * Không chứa Clorua và Nitrat cho phép phát triển cường độ cao.
- * Độ ổn định, độ bền cao.
- * Chịu được tải trọng động rất tốt.
- * Chống thấm tốt cho cổ ống xuyên sàn và xuyên tường.
- * Không chứa chất độc hại.
- * Có thể thi công trên nền ẩm.

ARISSEAL® 309

HỢP CHẤT TĂNG CỨNG NỀN, SÀN BÊ TÔNG

QUY CÁCH: BAO 25KG – HSD: 06 THÁNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần kết dính : Xi măng Portland, Cát silica chọn lọc và các phụ gia
Màu sắc : Grey & Green
Đóng gói : Bao 25 kg
Định mức cơ sở : + Tải trọng nhẹ: 3,0 – 4,0 kg/m²
+ Tải trọng nặng: 5,0 – 8,0 kg/m²
+ Đạt đều màu: 6,5 - 8,5 kg/m²
Tỷ trọng : 1.450 kg/m³

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết; + Bắt đầu:	(ASTM C953:1987)	2 – 3 giờ
+ Kết thúc:	(ASTM C953:1987)	3 – 4 giờ
Độ cứng		7 ngày

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Thi công

* Được rắc cho bê tông tươi vừa đổ và trước khi bắt đầu ninh kết, rắc đều ARISSEAL® 309 làm 02 lần lên bề mặt. Sau khi rắc lớp đầu tiên vật liệu sẽ bắt đầu ngậm nước từ bê tông, dùng bay thép hoặc máy để thi công xoa mặt.

* Rắc lớp thứ 02 dùng bay thép hoặc thước xoa mặt và tiếp tục xoa hoàn thiện bằng máy xoa nền cho tới khi có bề mặt đặc chắc và điều chỉnh độ bóng hay độ nhám bề mặt theo yêu cầu. ARISSEAL® 309 nên được rắc và xoa hoàn thiện cho một vị trí nhỏ trước để xác định khả năng thi công hoàn thiện và thời gian đông kết cho phép của bê tông.

Lưu ý

* Trong điều kiện thời tiết khô và gió mạnh thì phải thi công xoa hoàn thiện nhanh và tiến hành bảo dưỡng ngay để tránh khô mặt.

* Độ sụt của bê tông thích hợp là 12 ± 2% để đảm bảo đủ lượng nước cho phản ứng với hỗn hợp ARISSEAL® 309.

Bảo dưỡng

* Bảo dưỡng bề mặt hoàn thiện với nước hoặc chất bảo dưỡng để có kết quả tốt nhất.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đông rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- * Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.
- * Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.
- * Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.
- * Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.
- * Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- * Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.
- * Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.
- * ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

-  **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
-  **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
-  **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978
-  **Email:** info@arisseal.com.vn
-  **Website:** www.arisseal.com.vn

