



ARISSEAL® AQUA SURFACE

SƠN LÓT, ĐỆM SÂN THỂ THAO 100% ACRYLIC

QUY CÁCH: THÙNG 20KG – HSD: 24 THÁNG

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM

- * Độ đàn hồi tốt, hỗ trợ giảm nứt bề mặt sân.
- * Tạo bề mặt đệm êm, hỗ trợ độ nảy của bóng ổn định.
- * Giảm chấn động và góp phần hạn chế chấn thương trong quá trình vận động.
- * Bám dính tốt với nền đã được chuẩn bị đúng kỹ thuật.
- * Có thể phối trộn với cát chọn lọc và nước sạch, dễ thi công bằng gạt cao su.
- * Phù hợp cho sân tennis và các sân thể thao đa năng ngoài trời.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Gốc hóa học : Nhựa 100% Acrylic nguyên chất.
Thành phần chính : Nhựa 100% Acrylic nguyên chất, phụ gia và sắc tố màu.
Màu sắc : Xám hoặc đen
Đóng gói : Thùng 20 kg.
Định mức : Khoảng 0,3 kg/m²/lớp.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® AQUA SURFACE là sơn lót, đệm gốc Nhựa 100% Acrylic nguyên chất đàn hồi dành cho hệ thống sân thể thao, được phối trộn với cát mịn chọn lọc để tạo lớp nền êm, ổn định và có độ bám dính tốt.

* Sản phẩm được sử dụng làm lớp đệm trung gian trước khi thi công ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP, giúp hoàn thiện cấu trúc hệ sơn sân thể thao nhiều lớp.

* Lớp đệm hỗ trợ giảm nứt bề mặt, tạo độ đàn hồi, giúp bóng nảy ổn định và góp phần giảm chấn động cho vận động viên.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* Làm lớp đệm gốc Nhựa 100% Acrylic nguyên chất cho sân tennis.

* Phù hợp cho sân thể thao đa năng và các bề mặt sân cần lớp đệm đàn hồi.

* Sử dụng trong hệ thống sơn 07 lớp, thi công trên nền Asphalt hoặc bê tông đã được xử lý bằng lớp chống thấm hoặc lớp kết nối phù hợp.

* Làm lớp nền tiếp nhận lớp phủ màu ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp/ Điều kiện	Thông số kỹ thuật
Tỷ lệ cát chọn lọc	Cỡ hạt 0,1–0,3 mm	35–45% so với khối lượng sơn.
Tỷ lệ pha nước sạch	—	10–15% so với khối lượng sơn.
Số lớp thi công	—	01–02 lớp.
Thời gian chờ giữa các lớp	Điều kiện thi công phù hợp	Tối thiểu 2 giờ.
Phương pháp thi công	—	Gạt cao su.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

* Vệ sinh, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất trên bề mặt trước khi thi công. Nền phải ổn định, khô và không đọng nước.

* Đối với nền asphalt, sử dụng lớp chống thấm bằng hỗn hợp ARISSEAL® SEALCOAT phối trộn với cát tuyển theo tỷ lệ 1 sơn 3,5 cát.

* Đối với nền bê tông, sử dụng lớp chống thấm bằng hỗn hợp ARISSEAL® LATEX phối trộn với xi măng, cát tuyển.

Khuấy trộn

* Khuấy đều sản phẩm trước khi phối trộn.

* Phối trộn 35–45% cát chọn lọc cỡ hạt 0,1 – 0,3 mm và 10–15% nước sạch so với khối lượng sơn.

* Trộn bằng máy khuấy tốc độ chậm đến khi hỗn hợp đồng nhất; không khuấy quá lâu để tránh cuốn khí.

Thi công

* Thi công 01–02 lớp bằng gạt cao su gạt đều vật liệu trên toàn bộ bề mặt. Lớp thứ hai vuông góc với lớp thứ nhất

* Khi thi công lớp thứ hai, chờ lớp thứ nhất tối thiểu 2 giờ và thi công theo phương vuông góc.

* Định mức sử dụng khoảng 0,3 kg/m²/lớp.

* Bảo vệ bề mặt khỏi mưa, bụi bẩn và nước đọng cho đến khi lớp sơn khô.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đông rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

* Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

* Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

* Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.

* Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.

* Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

* Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.

* Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.

* ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

 **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978

 **Email:** info@arisseal.com.vn

 **Website:** www.arisseal.com.vn

