



ARISSEAL® AQUA LINE

SƠN KẼ VẠCH SÂN THỂ THAO 100% ACRYLIC

QUY CÁCH: THÙNG 5KG – HSD: 24 THÁNG



MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® AQUA LINE là sơn kẻ vạch gốc nước được sản xuất từ nhựa 100% Acrylic nguyên chất, chuyên dùng để tạo đường line cho sân thể thao.

* Sản phẩm tạo đường kẻ rõ nét, màu sắc tươi sáng và bền màu, giúp phân chia chính xác các khu vực thi đấu.

* ARISSEAL® AQUA LINE được thi công trên lớp phủ màu ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP đã hoàn thiện, có độ bám dính tốt và khả năng chịu mài mòn, thời tiết ngoài trời.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* Sơn kẻ vạch cho sân tennis.

* Sơn đường biên và ký hiệu cho sân thể thao đa năng.

* Sử dụng trên bề mặt sân đã hoàn thiện bằng ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP hoặc lớp phủ tương thích.

* Phù hợp cho khu vực sân thể thao trong nhà và ngoài trời.

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM

- * Sơn một thành phần gốc nước, sử dụng nhựa 100% Acrylic nguyên chất.
- * Màu sắc tươi sáng, hạn chế phai màu trong quá trình sử dụng.
- * Độ bám dính tốt trên lớp phủ sân thể thao đã được chuẩn bị đúng kỹ thuật.
- * Khả năng chịu mài mòn và thời tiết tốt.
- * Dễ thi công, dễ pha loãng và vệ sinh dụng cụ bằng nước.
- * Tạo đường kẻ sắc nét khi sử dụng bằng dụng cụ định vị phù hợp.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Gốc hóa học : Nhựa 100% Acrylic nguyên chất.
- Dạng sản phẩm : Sơn kẻ vạch một thành phần.
- Màu sắc : Trắng, vàng hoặc màu theo yêu cầu.
- Đóng gói : Thùng 5 kg.
- Định mức : Khoảng 0,15–0,2 kg/m² cho 02 lớp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp/ Điều kiện	Thông số kỹ thuật
Tỷ lệ pha loãng	Nước sạch	Tối đa 10%.
Số lớp thi công	—	02 lớp.
Bề mặt thi công	—	Lớp phủ ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP đã khô.
Phương pháp thi công	—	Chổi cọ hoặc ru lô phù hợp.
Định mức sử dụng	—	0,15–0,2 kg/m ² /02 lớp.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

* Vệ sinh, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt trước khi thi công.

* Bề mặt ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP phải khô, ổn định và không dính dầu mỡ hoặc nước đọng.

* Dán băng dính định vị hai mép theo kích thước đường line yêu cầu trước khi sơn.

Khuấy trộn

* Khuấy đều sản phẩm bằng máy khuấy tốc độ chậm trước khi sử dụng.

* Có thể pha loãng tối đa 10% nước sạch để điều chỉnh độ nhớt phù hợp với phương pháp thi công.

* Không pha quá lượng nước quy định để tránh giảm độ che phủ và độ bền của đường kẻ.

Thi công

* Thi công 02 lớp bằng chổi cọ hoặc ru lô phù hợp, bảo đảm sơn phủ đều trong phạm vi đã định vị.

* Chỉ thi công lớp tiếp theo sau khi lớp trước đã khô bề mặt.

* Tháo băng dính khi lớp sơn còn đủ mềm để tạo mép đường kẻ sắc nét.

* Định mức sử dụng khoảng 0,15–0,2 kg/m² cho 02 lớp.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; Vật liệu đã đóng rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

* Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

* Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

* Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.

* Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.

* Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

* Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.

* Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.

* ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

 **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978

 **Email:** info@arisseal.com.vn

 **Website:** www.arisseal.com.vn

