



MÔ TẢ SẢN PHẨM

* ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP là sơn phủ màu gốc Nhựa 100% Acrylic nguyên chất chuyên dụng cho bề mặt sân thể thao, có độ đàn hồi tốt, dễ thi công, có độ bền cao và kháng UV.

* Sản phẩm được thi công trên lớp đệm ARISSEAL® AQUA SURFACE, tạo bề mặt màu hoàn thiện có khả năng chống mài mòn, chịu thời tiết và hỗ trợ chống trơn trượt.

* Lớp phủ có thể thi công nhiều lớp theo thiết kế hệ thống, giúp nâng cao tính thẩm mỹ, độ bền và sự an toàn cho vận động viên.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

* Làm lớp phủ màu hoàn thiện cho sân tennis.

* Phù hợp cho sân thể thao đa năng và các bề mặt sân ngoài trời.

* Sử dụng trên lớp đệm ARISSEAL® AQUA SURFACE đã được thi công đúng kỹ thuật.

* Tạo bề mặt màu trước khi thi công đường kẻ ARISSEAL® AQUA LINE.

ARISSEAL® AQUA COLOUR TOP

SƠN PHỦ MÀU SÂN THỂ THAO 100% ACRYLIC

QUY CÁCH: THÙNG 20KG – HSD: 24 THÁNG

ĐẶC ĐIỂM/ ƯU ĐIỂM

- * Lớp phủ gốc Nhựa 100% Acrylic nguyên chất, có độ đàn hồi tốt.
- * Màu sắc bền, hạn chế phai màu khi sử dụng ngoài trời.
- * Khả năng chống trơn trượt, chịu va đập và mài mòn cao.
- * Khả năng chịu thời tiết tốt, phù hợp cho sân thể thao ngoài trời.
- * Dễ thi công bằng gậy cao su và thuận tiện trong quá trình bảo trì.
- * Có thể sản xuất nhiều màu theo yêu cầu thiết kế sân.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Gốc hóa học : Nhựa 100% Acrylic nguyên chất
Thành phần chính : Nhựa 100% Acrylic nguyên chất, phụ gia và sắc tố màu.
Màu sắc : 12 màu cơ bản.
Đóng gói : Thùng 20 kg.
Định mức : Khoảng 0,3–0,4 kg/m²/lớp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chi tiêu	Phương pháp/ Điều kiện	Thông số kỹ thuật
Tỷ lệ cát chọn lọc	Cỡ hạt 0,5–0,8 mm	30–40% so với khối lượng sơn.
Tỷ lệ pha nước sạch	—	10–15% so với khối lượng sơn.
Số lớp thi công	—	02–03 lớp.
Thời gian chờ giữa các lớp	Điều kiện thi công phù hợp	Tối thiểu 2 giờ.
Phương pháp thi công	—	Gậy cao su.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

* Vệ sinh, loại bỏ toàn bộ bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt trước khi thi công.

* Lớp đệm ARISSEAL® AQUA SURFACE phải khô, ổn định, bám dính chắc và không có nước đọng.

* Sửa chữa các vị trí khuyết tật hoặc bong tróc trước khi thi công lớp phủ màu.

Khuấy trộn

* Khuấy đều sản phẩm trước khi phối trộn.

* Phối trộn 30–40% cát chọn lọc cỡ hạt 0,5 – 0,8 mm và 10 – 15% nước sạch so với khối lượng sơn.

* Trộn bằng máy khuấy tốc độ chậm đến khi hỗn hợp đồng nhất; không khuấy quá lâu để tránh cuốn khí.

Thi công

* Thi công 02–04 lớp bằng gạt cao su gạt đều vật liệu trên toàn bộ bề mặt. Lớp sau vuông góc với lớp trước

* Khi thi công lớp tiếp theo, chờ lớp trước tối thiểu 2 giờ và thi công theo phương vuông góc.

* Định mức sử dụng khoảng 0,3–0,4 kg/m²/lớp.

* Bảo vệ bề mặt khỏi mưa, bụi bẩn và nước đọng cho đến khi lớp phủ khô.

Vệ sinh dụng cụ

* Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng; vật liệu đã đông rắn chỉ làm sạch bằng phương pháp cơ học.

BẢO QUẢN, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

* Bảo quản sản phẩm trong bao bì nguyên vẹn, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

* Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

* Khi thi công, phải sử dụng găng tay, kính và trang bị bảo hộ phù hợp.

* Không đổ sản phẩm hoặc nước vệ sinh chưa xử lý vào cống rãnh, nguồn nước sinh hoạt.

* Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em; sử dụng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

* Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro.

* Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu.

* ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH

 **Trụ sở chính:** TDP Kim Xuyên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Nhà máy:** KCN Phúc Yên, Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ

 **Tel:** 02116 565 679 | Hotline: 0986 451 978

 **Email:** info@arisseal.com.vn

 **Website:** www.arisseal.com.vn

